

ADI-D®



Descripción

ADI-D es un líquido **desencofrante para hormigón**.

Aplicaciones

Se emplea para el desencofrado del hormigón, mediante el pintado de la cara interna de los moldes encofrados, después de la dilución requerida. Puede emplearse en encofrados de madera o metálicos.

Instrucciones de empleo

Dilución

Previo agitación se diluye en agua en la siguiente proporción: 1 parte de ADI-D 4 partes de agua para trabajos delicados o cuando debe vibrarse mucho el hormigón, se recomienda emplear una dosificación de 1 parte de ADI-D diluidos en 21/2 partes de agua

Aplicación

Con la dilución preparada se pinta, a brocha o pistola, la cara interna de los moldes o encofrados.

Rendimiento

Con la dilución de 1:4 el rendimiento es el orden de: 30-40 m² /Kg de ADI-D 30-35 g de ADI-D/m²

Observaciones

Características

Aspecto:

En envase lleno y recientemente abierto es un líquido, soluble al agua fácilmente homogeneizable por simple agitación.

Densidad: 0,9

Acción sobre el cemento:

ADI-D:

No ataca el cemento ni penetra en el hormigón.

Su acción está basada en la repelencia de todo producto acuoso a una superficie hidrófuga. Entre el encofrado y el hormigón queda una finísima capa antiadherente.

Acción sobre la madera:

ADI-D:

Asegura una mayor duración del encofrado de madera, pues lleva agentes protectores y bactericidas.

El producto que en pequeñas cantidades cubre la superficie exterior de la madera y evita el resecamiento de la misma y la protege de la descomposición.

De emplear diluciones preparadas del día anterior, es conveniente agitarlas de vez en cuando, especialmente al iniciar el trabajo con ADI-D.

Envasado y almacenaje

Nº CODIGO

4211-15 - Bote tipo 10 kg

4211-16 - Bidón tipo 20 kg

4211-19 - Bidón tipo 190 kg

Tiempo máximo de almacenaje: 1 año.

Condiciones: Preservarlo de las heladas.

Acción sobre el hierro:

ADI-D:

Contiene agentes antioxidantes que protegen el hierro de la oxidación.