

JOINFAL®



Descripción

JOINFAL es una masilla selladora de base bituminosa para juntas de hasta 50 mm de ancho. De aplicación en frío. Se caracteriza por su elasticidad y su buena adherencia

Aplicaciones

Se utiliza como masilla selladora para juntas horizontales o verticales en: edificios y construcciones en general; obras hidráulicas civiles.

Instrucciones de empleo

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia y seca. Es necesario dar una capa de **IMPRIMACION ASFALTICA** a toda la superficie. que debe estar posteriormente en contacto con la masilla. La masilla JOINFAL se debe aplicar cuando la **IMPRIMACION ASFALTICA** esté seca al tacto.

Aplicación:

La masilla se introduce en el interior de la junta por presión con los dedos, asegurando que no queden huecos, y se deja que sobresalga ligeramente.

Acabado

Se calienta una espátula o herramienta cortante adecuada y se corta el exceso de material a todo lo largo de la junta, al mismo tiempo que se

Características

Aspecto: Pasta homogénea relativamente dura. Color negro. Se presenta en tiras cilíndricas premoldeadas de aprox. 0 25 mm

Densidad: 1,5

Penetración dmm: 55-65
(método cono a 25 °C.)

Fluencia a 60 °C: Después de 5 horas con la inclinación de 75° no excede a 0,5 cm

Adherencia: Después de 5 ciclos completos a -10 °C. no se observa la aparición de grietas o separaciones mayores de 6,5 mm de profundid en la masillas o en la interfase entre ésta y los bloques de mortero.

corrigen los posibles fallos de aplicación.

Sobre la masilla JOINFAL se puede pintar con **PASTOLITE** (dos capas) a fin de disimular el color negro.

Rendimiento por metro real

Sección junta en cm	Kg. JOINFAL
1 x 2	0,300
1 x 3	0,450
2 x 3	0,900
2 x 4	1,200

Observaciones

En caso de existir grietas o desperfectos de hormigón en la inmediata proximidad de la junta, con riesgo de que se filtre el agua por detrás del sellado y pase al interior de la junta, se deberá proceder a dar una capa de **IMPRIMACION ASFALTICA** en la zona afectada y aplicar masilla JOINFAL.

En tiempo frío la masilla JOINFAL se debe calentar para que sea más manejable.

Normas

De acuerdo con la norma **UNE 104-233 , tipo BH-II y ASTM D 1850.**

Envasado y almacenaje

Nº CODIGO

3112 15 - Caja con 50 cilindros de 48 cm. de longitud y 25 mm. diámetro

Tiempo máximo de almacenaje: 1 año.

Condiciones: 5 a 30 °C. Las cajas deben mantenerse en posición horizontal sin demasiado peso encima.