

## LICUAFLEX®



### Descripción

LICUAFLEX es una pintura **de base de alquitrán especial**. Se caracteriza por su poder cubriente y protector.

### Aplicaciones

Se emplea principalmente para la protección de: estructura de hierro, chasis de vagones, remolques, tranvías, etc; tanques, depósitos; superficies revocadas, hormigón; vallas de madera, postes, etc; jardineras, contra la penetración de raíces.

### Instrucciones de empleo

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias y secas. Para superficies metálicas se recomienda una capa de imprimación de minio o de zinc.

#### APLICACIÓN:

**A brocha o rodillo:** Directamente del envase.

#### A pistola:

Previa dilución aproximadamente en 8 vol. de pintura por 1 de xileno o Disolvente 2.

#### RENDIMIENTO:

Depende del estado de la superficie, en general es aconsejable hacer

## Características

### De la pintura líquida:

#### Aspecto:

En envase lleno y recién abierto se homogeneiza con facilidad agitando la espátula y no presenta coágulos, pieles ni sedimentos duros.

**Color:** negro

**Densidad:** 1,14

**Viscosidad:** Copa Ford n. 4:  
60 seg. a 25° C.

#### Tiempo de secado:

Al tacto: 3 - 4 horas.  
Para repintar: 24 horas.  
Seco Total: 72 horas

### De la pintura aplicada:

#### Aspecto:

La pintura aplicada forma una película lisa, brillante y uniforme de color, sin imperfecciones de superficie.

**Color:** Negro

la aplicación en dos capas. Una cifra promedio es: Dos capas: 2 - 3 m<sup>2</sup> / kg: 330 - 500 g / m<sup>2</sup>.

### **OBSERVACIONES:**

Utilizar brochas y utensilios limpios, libres de aceites y otras pinturas, etc.

Si se emplea pistola es aconsejable usar mascarilla.

En locales cerrados hay que procurar la suficiente renovación de aire.

Para la limpieza de utensilios emplear disolvente tipo white spirit o Disolvente 2.

Mantener los envases apartados del fuego. INFLAMABLE.

Conviene evitar el contacto prolongado con la piel.

### **Envasado y almacenaje**

#### **Nº CODIGO**

**5311-16** - Bote tipo 10 kg.

**Tiempo máximo de almacenaje:** 1 año.

**Condiciones:** Evitar temperaturas elevadas.

#### **Adherencia:**

El alquitrán da al LICUAFLEX una buena adherencia a las superficies en que se aplica.

#### **Impermeabilización:**

Asimismo el alquitrán da a la pintura aplicada un total de impermeabilidad del agua y una estabilidad considerable por ser insoluble e inatacable.