

**INFORMACIÓN COMPLETA DEL MERCADO CE DE LA LÁMINA
ALUFAL**



Nº de organismo notificado: 0099

ASFALTEX S.A.
C/ Ter 12 – 14
Pol. Ind. Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Año de colocación del marcado CE: 2006
Nº Certificado del CPF: 0099/CPD/A85/0010

Norma UNE EN 13707

Lámina de 1m x 12m x 3kg/m2 de asfalto oxidado no armada acabado interior en plástico y exterior en lámina de aluminio gofrado. Colocar por adhesión mediante soplete. Recomendada como lámina auxiliar en petos, remates y canalones. No recomendada como monocapa, lámina inferior en sistemas bicapa, cubierta bajo protección pesada y en cubierta ajardinada.

Comportamiento frente a un fuego externo: PND

Reacción al fuego: Clase F

Resistencia a la tracción en dirección longitudinal: 400 (+/-200) N/5cm

Resistencia a la tracción en dirección transversal: 400 (+/-200) N/5cm

Elongación en dirección longitudinal: PND

Elongación en dirección transversal: PND

Resistencia a una carga estática: PND

Resistencia al impacto: PND

Resistencia al desgarro: PND

Plegabilidad: 5°C

Durabilidad: PND

Estanquidad: Pasa

Resistencia a raíces: PND

Sustancias peligrosas: PND

**OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA
ALUFAL**

Designación: LO – 30 / M- NA

Defectos visibles: Sin defectos visibles

Masa por unidad de área: 3,0kg/m2 (-5, +10)%

Espesor de la lámina: 2,7mm +/- 10%

Dimensiones del rollo. Longitud por anchura: 12m x 1m

Presentación en palets conteniendo: 300m2

Resistencia a la fluencia: 70°C