

**INFORMACIÓN COMPLETA DEL MERCADO CE DE LA LÁMINA
HESIFAL POLIMÉRICO 50 COLOR FM**



Nº de organismo notificado: 0099

ASFALTEX S.A.
C/ Ter 12 – 14
Pol. Ind. Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Año de colocación del mercado CE: 2006
Nº Certificado del CPF: 0099/CPD/A85/0010

Normas UNE EN 13707 y UNE EN 13969

Lámina de 1m x 8m x 5kg/m2 de betún modificado con elastómeros con armadura de fieltro de poliéster acabado interior en plástico y exterior en gránulo mineral. Colocar por adhesión mediante soplete o mediante fijación mecánica. Recomendada como sistema monocapa expuesto a la intemperie, lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie, lámina superior en sistema bicapa bajo protección pesada, lámina para barrera anticapilaridad y lámina para estanquidad de estructuras enterradas. No recomendada como sistema monocapa bajo protección pesada, lámina inferior en sistema bicapa y lámina superior en cubierta ajardinada.

Comportamiento frente a un fuego externo: Broof t1 (ver certificado Applus 5047237)

Reacción al fuego: Clase F

Resistencia a la tracción en dirección longitudinal: 900 (+/-250) N/5cm

Resistencia a la tracción en dirección transversal: 650 (+/-250) N/5cm

Elongación en dirección longitudinal: 45 (+/- 15) %

Elongación en dirección transversal: 45 (+/- 15) %

Resistencia a una carga estática: 20 kg

Resistencia al impacto: PND

Resistencia al desgarro: 450 (+/- 150) N/5cm

Plegabilidad: -15 °C

Durabilidad: Flexibilidad -5 +/- 5 °C ; Resistencia a la fluencia 100 +/- 10 °C

Adhesión de gránulos: 20 (-20, +10) %

Estanquidad: Pasa

Resistencia a raíces: PND

**INFORMACIÓN COMPLETA DEL MERCADO CE DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS CON MEMBRANAS FIJADAS MECÁNICAMENTE
ASFALDECK M-50**



ASFALTEX S.A.
C/ Ter 12 – 14
Pol. Ind. Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Año de colocación del marcado CE: 2006

ASFALDECK M-50
Nº DITE: ETA – 06/0016
Guía de la EOTA: 006

**OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA
HESIFAL POLIMÉRICO 50 COLOR FM**

Designación: LBM – 50/G- FP
Defectos visibles: Sin defectos visibles
Masa por unidad de área: 5,0kg/m² (-5, +10)%
Espesor de la lámina: 4,1mm +/- 10%
Dimensiones del rollo. Longitud por anchura: 8m x 1m
Presentación en palets conteniendo: 200m²
Estabilidad dimensional: 0,5 %
Resistencia a la fluencia: 100°C