

**INFORMACIÓN COMPLETA DEL MERCADO CE DE LA LÁMINA
HESIFAL POLIMÉRICO 50 JARDÍN**



Nº de organismo notificado: 0099

ASFALTEX S.A.
C/ Ter 12 – 14
Pol. Ind. Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Año de colocación del mercado CE: 2006
Nº Certificado del CPF: 0099/CPD/A85/0010

Norma UNE EN 13707

Lámina de 1m x 8m x 5kg/m2 de betún modificado con elastómeros aditivado antirraíces, con armadura de fieltro de poliéster acabado interior en plástico y exterior en gránulo mineral. Colocar por adhesión mediante soplete. Recomendada como lámina superior en cubiertas ajardinadas, monocapa en sistema expuesto a la intemperie, lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie. No recomendada como lámina superior en sistema bicapa bajo protección pesada y lámina inferior en sistema bicapa.

Comportamiento frente a un fuego externo: PND

Reacción al fuego: Clase F

Resistencia a la tracción en dirección longitudinal: 700 (+/-200) N/5cm

Resistencia a la tracción en dirección transversal: 450 (+/-150) N/5cm

Elongación en dirección longitudinal: 45 (+/-15) %

Elongación en dirección transversal: 45 (+/-15) %

Resistencia a una carga estática: 15 kg

Resistencia al impacto: PND

Resistencia al desgarro: PND

Resistencia de las juntas (cizalla de la soldadura): 450 (+/- 150) N/5cm

Plegabilidad: -15°C

Durabilidad: Flexibilidad -5 +/- 5 °C ; Resistencia a la fluencia 100 +/- 10 °C

Estanquidad: Pasa

Resistencia a raíces: Pasa

Adhesión de gránulos: 20 (-20, +10) %

Sustancias peligrosas: PND

**OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA
HESIFAL POLIMÉRICO 50 JARDÍN**

Designación: LBM – 50 –/G-FP

Defectos visibles: Sin defectos visibles

Masa por unidad de área: 5,0kg/m2 (-5, +10)%

Espesor de la lámina: 4,1 mm +/- 10%

Dimensiones del rollo. Longitud por anchura: 8m x 1m

Presentación en palets conteniendo: 200m2

Estabilidad dimensional: 0,5%

Resistencia a la fluencia: 100°C