

**INFORMACIÓN COMPLETA DEL MARCADO CE DE LA LÁMINA
LÁMINA 30 MP**



Nº de organismo notificado: 0099

ASFALTEX S.A.
C/ Ter 12 – 14
Pol. Ind. Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Año de colocación del marcado CE: 2006
Nº Certificado del CPF: 0099/CPD/A85/0010

Normas UNE EN 13707 y UNE EN 13969

Lámina de 1m x 12m x 3kg/m2 de asfalto oxidado con armadura de fieltro de poliéster acabado interior y exterior en plástico. Colocar por adhesión mediante soplete. Recomendada como lámina inferior en sistema monocapa mejorado con láminas de betún modificado, lámina para barrera anticapilaridad y lámina para estanquidad de estructuras enterradas. No recomendada como sistema monocapa, sistemas bicapa con láminas de oxiasfalto, lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie y lámina superior en cubierta ajardinada.

Comportamiento frente a un fuego externo: PND

Reacción al fuego: Clase F

Resistencia a la tracción en dirección longitudinal: 600 (+/-200) N/5cm

Resistencia a la tracción en dirección transversal: 400 (+/-150) N/5cm

Elongación en dirección longitudinal: 45 (+/- 15) %

Elongación en dirección transversal: 45 (+/- 15) %

Resistencia a una carga estática: PND

Resistencia al impacto: PND

Resistencia al desgarro: PND

Plegabilidad: 5°C

Durabilidad: PND

Estanquidad: Pasa

Resistencia a raíces: PND

Sustancias peligrosas: PND

**OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA
LÁMINA 30 MP**

Designación: LO – 30 – FP

Defectos visibles: Sin defectos visibles

Masa por unidad de área: 3,0kg/m2 (-5, +10)%

Espesor de la lámina: 2,5mm +/- 10%

Dimensiones del rollo. Longitud por anchura: 12m x 1m

Presentación en palets conteniendo: 300m2

Estabilidad dimensional: 0,6%

Resistencia a la fluencia: 70°C