

**INFORMACIÓN COMPLETA DEL MARCADO CE DE LA LÁMINA  
TEXTFAL POLIMÉRICO ARENA - PLÁSTICO**



Nº de organismo notificado: 0099

ASFALTEX S.A.  
C/ Ter 12 – 14  
Pol. Ind. Can Calopa  
08174 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona

Año de colocación del marcado CE: 2006  
Nº Certificado del CPF: 0099/CPD/A85/0010

Norma UNE EN 13707

Lámina de 1m x 15m x 2,4kg/m<sup>2</sup> de betún modificado con elastómeros con armadura de velo de vidrio acabado interior en plástico y exterior en arena. Colocar por adhesión mediante soplete. Recomendada como bicapa bajo protección pesada y en cubierta inclinada. No recomendada como monocapa, lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie y lámina superior en cubierta ajardinada.

Comportamiento frente a un fuego externo: PND  
Reacción al fuego: Clase F  
Resistencia a la tracción en dirección longitudinal: 350 (+/-100) N/5cm  
Resistencia a la tracción en dirección transversal: 250 (+/-100) N/5cm  
Elongación en dirección longitudinal: PND  
Elongación en dirección transversal: PND  
Resistencia a una carga estática: PND  
Resistencia al impacto: PND  
Resistencia al desgarro: PND  
Plegabilidad: - 15°C  
Durabilidad: PND  
Estanquidad: Pasa  
Resistencia a raíces: PND  
Sustancias peligrosas: PND

**OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA  
TEXTFAL POLIMÉRICO ARENA - PLÁSTICO**

Designación: LBM – 24 – FV  
Defectos visibles: Sin defectos visibles  
Masa por unidad de área: 2,4kg/m<sup>2</sup> (-5, +10)%  
Espesor de la lámina: 2,0mm +/- 10%  
Dimensiones del rollo. Longitud por anchura: 15m x 1m  
Presentación en palets conteniendo: 375m<sup>2</sup>  
Estabilidad dimensional: 0,0%  
Resistencia a la fluencia: 100°C